

Świadectwo jakości świetlówek bezodpryskowych - Astron 15W

1.) Dostawca - SET Bartłomiej Pankowski
Ul. Polna 9-G , 05-509 Piaseczno Mysiadło

2.) Materiał stosowany do foliowania - transparentny **FEP - Tetrafluoroetylen**
(Teflon)

3.) Parametry materiału **FEP** :

- grubość ściany - 0,25mm
- utrata UV-A - 3,30 – 4,33 % (dopuszczalna norma EFK – 15%)
- utrata UV-C - 11%
- rozciągnięcie do zerwania - przy 23°C - 250-350%
- wytrzymałość na rozciąganie - przy 23°C - 19-25 Mpa
- granica plastyczności - przy 23°C – 12N/mm²
- gęstość - 2,12 – 2,17g/cm³
- maksymalna temperatura pracy - 205°C
- temperatura granicy utraty własności - 279°C
- odporność na kwasy i zasady - doskonała

4.) Parametry świetlówki zafoliowanej w FEP :

- bezodpryskowość przy upadku z wysokości 400 cm
- utrata UV-A - ok. 4% (norma EFK dla lamp wabiących - 15%)
- utrata UV-C - ok. 11%

5.) Pasek znacznikowy-kolor zielony lub czarny, materiał poliester/wytrzymałość 220°C

SET
Bartłomiej Pankowski
05-500 Piaseczno / ul. Polna 9G
NIP 948-158-14-45 REGON 142859776
CD DZIAŁ RACJONALNY
ul. Żubrzyckiego 12, 23-600 Radom, tel. 603 559 865